

TECHICKÉ PARAMETRY KŮŽE

NEHOŘLAVÁ 1M

Typ kůže:	hovězina
Původ:	evropský a mimoevropský
Tloušťka:	mm 1,1-1,2
Průměrná velikost:	≥ 45 pq
Činění:	chrom
Barvivo:	anilín, nehořlavá sůl,
Povrchová úprava:	pigmentovaná ve vodním roztoku
Fixace:	pryskyřicová polyuretanová voda
Vzhled:	polomat

Technická charakteristika

Analýza	Zkušební metoda	Měrná jednotka	Doporučená hodnota
Vztah k ohni	UNI 9175		Třída 1 IM
Stálobarevnost při stírání za sucha	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	≥ 4 až 500 cyklů
Stálobarevnost při stírání za mokra	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	≥ 4 až 250 cyklů
Stálobarevnost v alkalickém potu	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	$\geq 3/4$ až 80 cyklů
Přilnavost povrchové úpravy	UNI EN ISO 11644	N/Cm	≥ 2
pH	UNI EN ISO 4045	-	$\geq 3,2$
Odolnost proti přetržení	EN ISO 3377-1	N	≥ 20
Napnutí za sucha	UNI EN ISO 5402	-	≥ 20.000
Stálobarevnost na světle - xenotest	UNI EN ISO 105 B 02	Modrá stupnice	≥ 5

Všechny předložené výsledky zkoušek jsou získány oficiálními metodami na nedotčené kůži. Případné další testy prováděné po použití kůže musí být odsouhlaseny výrobcem a kupujícím.

Kůže Isofire (nehořlavá) je produktem vyspělé technologie, určená na výrobu pohovek, křesel, čalounění a veřejných prostor. Kůže Isofire splňuje ty nejpřísnější podmínky na nehořlavost a proto je klasifikována jako 1 IM.