

BYCAST

TECHNICKÉ PARAMETRY KŮŽE

Typ kůže:	štípenka s polyuretanovou úpravu
Původ:	evropský
Tloušťka:	1,3 – 1,5 mm
Průměrná velikost:	3,0 – 3,5 m ²
Činění:	chromové soli
Barvivo:	pronikavé
Povrchová úprava:	pokryto tenkou vrstvou o tloušťce méně než 0,1 mm (bez rozpouštědla)

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Analýza	Zkušební metoda	Měrná jednotka	Doporučená hodnota
Stálobarevnost za světla	UNI EN ISO 105 B01		4 - 5
Stálobarevnost při stírání za sucha – změna barvy – 250 cyklů	UNI EN ISO 11640		5
Stálobarevnost při stírání za sucha – barevné skvrny – 250 cyklů	UNI EN ISO 11640		5
Stálobarevnost při stírání za mokra – změna barvy – 250 cyklů	UNI EN ISO 11640		5
Stálobarevnost při stírání za mokra – barevné skvrny – 250 cyklů	UNI EN ISO 11640		5
Reakce na opakované ohýbání	UNI EN ISO 5402		20 000 ohybů bez vady

Všechny předložené výsledky zkoušek jsou získány oficiálními metodami na nedotčené kůži. Případné další testy prováděné po použití kůže musí být odsouhlaseny výrobcem a kupujícím.