

DAKOTA (Asportabile)

TECHNICKÉ PARAMETRY KŮŽE

Typ kůže:	hověžina
Původ:	Evropský i mimo-Evropský
Tloušťka:	0,9 – 1,1 mm
Průměrná velikost:	4,0 – 4,3 m ²
Činění:	chromové soli
Barvivo:	anilinové barvivo
Povrchová úprava:	pryskyřice s vlastní fixací
Vzhled:	dvou-tónový efekt vytvořený vytřením části barvy

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Analýza	Zkušební metoda	Měrná jednotka	Doporučená hodnota
Stálobarevnost při stírání za sucha – 500 cyklů	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	4
Stálobarevnost při stírání za mokra - 80 cyklů	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	4
Stálobarevnost v alkalickém potu – 80 cyklů	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	3/4
pH	UNI EN ISO 4045	–	3,2
Odolnost proti přetržení	EN ISO 3377-1	N	20
Ohybová odolnost za sucha	UNI EN ISO 5402	cykly	20 000
Stálobarevnost na světle xenotest	UNI EN ISO 105 B02	Modrá stupnice	5

Všechny předložené výsledky zkoušek jsou získány oficiálními metodami na nedotčené kůži. Případné další testy prováděné po použití kůže musí být odsouhlaseny výrobcem a kupujícím.